

PATTEX PF320 MANUAL

TEJAS Versión 07/2011

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Espuma de poliuretano monocomponente expandible.

DESCRIPCIÓN

Espuma de poliuretano expandible especialmente formulada para la fijación rápida, montaje y pegado de todo tipo de tejas (planas, mixtas y arábigas), entre sí o con el soporte.

Dispone de válvula anti-bloqueo de seguridad que garantiza la aplicación de la espuma en todo momento y evita el riesgo de fugas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Dosificación controlada.
- Impermeable.
- Alto poder de adhesión y aislamiento.
- Facilidad de aplicación y almacenaje. Válvula antibloqueo que permite la aplicación y el almacenamiento en cualquier posición.
- Resistencia al envejecimiento y a las condiciones ambientales (frío, calor, lluvia).
- Fijación de tejas cómoda, precisa, rápida y limpia.
- Excelente aislante térmico y acústico.
- Facilita la sustitución de tejas deterioradas y aligera el peso de las cubiertas.
- Se puede cortar, lijar y pintar una vez endurecida (previa prueba requerida).
- Alto rendimiento (hasta 40 litros).

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Colocación y fijación rápida de tejas de cualquier tipo: plana, mixta, arábiga, etc.
- Trabajos de reparación de tejas de cumbrera.
- Sellado y aislamiento de tejados.
- Relleno de holguras en cubiertas.
- Fijación de marco-obra.
- Fijación cajas derivación.
- Embalaje.
- Reparación de embarcaciones.

- Reparación de paneles frigoríficos.
- Aislamiento térmico de calefacción y sanitarios.

SOPORTES

Todo tipo de tejas (planas, mixtas, arábigas), cerámicas, de hormigón curvas y mixtas, piezas de pizarra o cualquier pieza para cubiertas, excepto silicona, teflón desencofrantes, PE y PP.

Otros soportes deben ser ensayados previamente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Las superficies deben ser firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad.
- Se recomienda humedecer ligeramente los soportes con agua para mejorar el espumado y acelerar la reacción.
- La temperatura de aplicación de la espuma y de los soportes debe situarse entre los + 5°C y + 30°C.
- Los recipientes pueden atemperarse en un baño de agua antes de su aplicación, con la precaución de no sobrepasar nunca los 50°C, ya que entonces existe el riesgo de explosión del envase.
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas.
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación y agitar varias veces antes de usar
- Limpiar inmediatamente con PATTEX PS650 LIMPIADOR ESPUMA las posibles manchas de espuma fresca, así como la pistola después de su uso.
- Dependiendo de las dimensiones de las cavidades y de la humedad, la espuma expande entre un 50% y un 100% del volumen inicial. Tener la precaución de no llenar completamente la junta a rellenar.
- No fumar ni realizar trabajos de soldadura durante la aplicación de la espuma y hasta que ésta haya curado por completo.

DATOS TÉCNICOS

DATOS ESPUMA SIN CURAR:

| DATOO LOI OMA OM OORAR. | |
|--|--------------------------------------|
| Color: | Gris |
| Base química: | Espuma de poliuretano |
| Rendimiento: | Hasta 40 litros por envase de 750 ml |
| Temp. aplicación / soporte: | min. +5 °C , máx. +30°C |
| Temp. óptima de aplicación: | Entre 15 °C y 25 °C |
| Pérdida de tack: | Aprox. 8 minutos (23°C; 50% H.R.) |
| Cortable (grueso de 20 mm): | Aprox. 15 minutos (23°C; 50% H.R.) |
| Listo para la carga (grueso de 20 mm): | Aprox. 12 horas (23°C; 50% H.R.) |

DATOS ESPUMA CURADA:

| Densidad: | Aprox. 18 kg/m3 |
|-------------------------|--------------------------|
| | de -40 °C a 80 °C larga |
| Resistencia térmica: | exposición (100 °C corta |
| | duración) |
| Resistencia a la | Aprox. 10 N/cm2 (DIN |
| tracción: | 53430) |
| Elongación a la rotura: | Aprox. 27 % (DIN 53430) |
| Resistencia a cizalla: | 4 – 5 N/cm2 (DIN 53427) |
| Resistencia | 2 – 3 N/cm2 (DIN 53421) |
| compresión (10%): | 2 - 3 N/CITZ (DIN 33421) |
| Conductividad térmica: | 0.039 W/m K (DIN 52612) |
| Aislamiento acústico: | 59 dB junta 10 mm |
| | Clase B3 según DIN 4102 |
| Resistencia al fuego | (no es intumescente ni |
| | retardante de llama) |

PRESENTACIÓN

Disponible en envase aerosol de 750 ml.

ALMACENAMIENTO

15 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 30°C

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Ver la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. En caso de duda, deberá consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



